

ВЫБОР НЕ ГИДРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛАМИДА (ПАА), КАК ЭФФЕКТИВНОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕЛОВЫХ РАСТВОРОВ

Анвар Абдирашидович РАУПОВ

Министерстве Энергетики, Ташкент, Узбекистан

Дилобар Касимбековна НАЗАРБЕКОВА

*Ташкентский Государственный Технический Университет,
Ташкент, Узбекистан*

Дилноза Касимбековна МУСАЕВА

*Ташкентский Государственный Технический Университет,
Ташкент, Узбекистан*

Введение

В разрезах большинство поисково-разведочных площадях Ферганских и Амударьинских межгорных впадинах Узбекистана залегают солесодержащие мощные глинистые отложения. В верхних интервалах разрезов (в неогеновых отложениях) глины образовались в континентально-пресноводных условиях. В нижних-неогеновых и меловых отложениях глины образовались в морских условиях.

Поэтому в составе этих глин в большом количестве (до 20-25%) содержатся хлориды натрия кальция и магния (Аминов,1992). Глинистый материал всех этих отложений представлен смесью гидрослюд монтмориллонитов. С увеличением глубины скважин, т.е. переходом от неогена к палеогену и далее к меловым отложениям происходит закономерное уменьшение содержания в породах монтмориллонитов и возрастание доля гидрослюд.

В процессе взаимодействия с буровым раствором глинистые породы морского генезиса, засоленными поровыми солями имеет место ряд сложных физико-механических процессов. Если глинистая породы морского происхождения контактирует с пресным буровым раствором, то возникают масса – перенос растворяющихся солей за счет их диффузионного отвода в буровой раствор и осмотические явления обусловленные наличием гелиевой структуры. В результате диффузионного отвода поровых солей происходят размытые двойного электрического слоя характеризующего величину сил электрического отталкивания между ними. Это явление вызывает ослабление сил связи между ними и способствует увеличению двойного электрического слоя, что в конечном счете, связывает набухание и обвалообразование глинистых пород в целом.

На буровой практике при вскрытии глин как континентально пресноводного, так и морского происхождения используют буровые растворы на глинистой основе. Известно, что глинистые буровые растворы весьма чувствительно к изменению минерализации растворов. Это явление связано с агрегацией высокодисперсных глинистых частиц в результате сжатия двойного электрического слоя при повышении минерализации. Учитывая выше изложенного нами для проводки скважин в разрезах, представленных мощными солесодержащими глинистыми отложениями, предложены солестойкие буровые растворы, в которых в качестве дисперсной фазы служит меловая суспензия.

Достоинством этого раствора является то, что его плотность можно регулировать в широких пределах (до $1,7 \text{ г/см}^3$) без добавки утяжелителей. Частицы мела практически не подвержены самопроизвольной диспергации. Меловая частица легко поддается кислотной обработке, что позволяет на 100% восстанавливать коллекторские свойства продуктивных пластов при освоении скважин. Устойчивость мелового раствора не зависят от степени его минерализации. Однако меловой раствор имеет существенный недостаток слабую седиментационную устойчивость. Для повышения структурой устойчивости нами предложено в состав раствора вводить не гидролизированный поликриламид (ПАА).

Для исследования механизма взаимодействия глины различного генезиса с раствором, имеющим различную минерализацию, использовались коллоидно-химические представления об устойчивости и коагуляции. В качестве параметров, по которым проводилось оценка степени устойчивости глин, были приняты электрический потенциал и степень диспергации глинистых кернов в испытываемых буровых растворах.

Методика

Исследования электрического потенциала дисперсной фазы различных суспензии осуществилось по методикам электроосмоса с использованием прибора разработанного сотрудниками научного центра “Борьба с осложнениями в процессе бурения скважин” под руководством профессора А.М. Аминова. Результаты исследования электрокинетического потенциала глины, мела и некоторых полимерных реагентов представлены в табл. 1.

Таблица 1

**Сведения об исследовании электрокинетического потенциала
глины, мела и некоторых полимерных реагентов**

№ п/п	Наименование	Знак заряда	Дзетта
1.	Глина месторождения Навбахор	–	14,7
2.	Полиакриломид (ПАА)	+	6,0
3.	Гидролизированный ПАА	–	9,0
4.	Poli-PAS	–	8,6
5.	Гипан	–	13,6
6.	КМЦ-700	–	12,0
7.	PAC-NV	–	10,0
8.	Декстрин	–	9,5
9.	Унифлок	–	8,8
10.	Мел	–	5,5
11.	Крахмал	–	8,5

Выполненные нами измерения знака заряда и электрическое потенциалы показали, показали, что не гидролизированный полиакриламид имеет положительный кинетический потенциал, величина которого достигает 6 мВ. Поэтому при адсорбировании на меловых частицах полиакриламид придает раствору в целом свойства коллоидной системы, способной формировать коагуляционную структуру. Вступая в дальнейшую коагуляцию, высокодисперсные частицы мела, покрытые не гидролизированным полиакриламидом, образуют структурный каркас, который предотвращает либо сильно замедляет седиментационные процессы. Одновременно адсорбированный полиакриламид на поверхности меловых частичек выполняет функцию структурно-механического барьера, предотвращающего слипание меловых частичек друг с другом.

По данным (Ахмедов, 1982) показатели – знак заряда и величина дзетта потенциала дисперсной фазы и химических реагентов – стабилизаторов оказывает существенное влияние на структурно-механические,

реологические, фильтрационные и степень устойчивости буровых растворов к солевой агрессии.

В связи с этим дальнейшее исследование было посвящено изучению хлоридов натрия, магния и кальция на величину дзетта потенциала и знак заряда в меловом растворе стабилизированного различными химическими реагентами используемых в широком масштабе в Узбекистане при вскрытии бурением соледержащих мощных глинистых отложений. В табл. 2 приведены результаты исследования влияние хлоридов на знак и величину дзетта потенциала меловой суспензии обработанные ПАА, ГПАА, крахмал, Poli-PAS, КМЦ-700 и унифлок.

Сравнение данных дзетта потенциала представленных в табл. 1 и 2 свидетельствует о том, что возрастание величины дзетта потенциала после давки солей указывает на повышение солеустойчивых реагентов и агрегативной устойчивости растворов.

Таблица 2

№ п/п	Добавка		Знак заряда	Величина дзетта потенциала, мв
	Наименование и количество	Содержание мелового раствора		
1.	ПАА	0,5	–	8,9
2.	КМЦ	0,5	–	8,2
3.	Унифлок	0,5	–	9,0
4.	Poli-PAS	0,5	–	9,6
5.	Крахмал	0,5	–	9,6
6.	ГПАА	0,5	–	7,6
7.	Гипан	0,5	–	9,0
8.	Декстрин	0,5	–	10,3
9.	PAC-NV	0,5	–	10,3

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в порядке возрастания величины дзетта потенциала после добавки солей химические реагенты по солеустойчивости располагаются в ряд: ПАА, крахмал, Декстрин, Poli-PAS, PAC-NV и унифлок. Что касается мелового раствора модифицированного КМЦ-700, ГПАА и гипан, то следует заметить: с

увеличением степени минерализации раствора величина дзетта потенциала уменьшается.

Так например если в пресной воде дзетта потенциал меловых частиц модифицированных КМЦ составляет 12,0 мв то в 30% раствор хлоридов величина дзетта потенциала снизилось до 8,2 мв. Это обстоятельство и определило выбор ПАА в качестве реагента, обеспечивающего высокое водоудерживающую способность, кинетическую и агрегативную устойчивость мелового раствора, обладающего одновременно и высокой стойкостью против солевой агрессии.

Выполненные исследования послужила теоретической основой для создания бурового раствора на меловой основе с добавкой не гидролизованного полиакриламида. В следующем этапе нами проведены исследования по установлению степени солеустойчивости мелового раствора модифицированного ПАА, КМЦ-700, крахмал. В качестве эталонов сравнения рассматривались технологические характеристики глинистого раствора приготовленного из глин месторождения Навбахор. Приготовленные растворы стабилизированы полимерными реагентами и были добавлены по 10% (всего 30%) хлоридов натрия, магния и кальция. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Как следует из табл. 3 введение ПАА в глинистый раствор резко ухудшает его технологические свойства, частности, имеет место загущение и повышения фильтрации, что как указывалось нами вызвано агрегацией глинистых частиц в результате разности заряда и уменьшения их на поверхности.

В то же время при введении добавки ПАА в меловой раствор его показатели значительно улучшаются. Так если фильтрации мелового раствора без добавки составляло 40 см³ за 2 мин., при введении 0,5 % ПАА она снизилась до 6 см³ за 30 мин., величина корки составляла лишь 3 мм.

Таблица 3

Сравнительные данные растворов по солеустойчивости

№ п/п	Состав раствора	Содержание хим. реагентов, %	Показатели раствора			
			ρ, кг/м ³	Т, сек	В, см ³ /30 мм	К, мм
1.	Меловой раствор с добавкой ПАА + соли	–	1230	22	40/2	12
		0,5	1227	43	6/30	3
		30	1233	55	8/30	3
2.	Меловой раствор с добавкой крахмалом + соли	0,5	1228	33	10/30	4
		30	1234	47	14/30	5
3.	Меловой раствор с добавкой КМЦ + соли	0,5	1228	30	15/30	8
		30	1234	38	19/30	10
4.	Глинистый раствор с добавкой ПАА + соли	–	1230	24	40/25	9
		0,5	1228	Не теч	40/7	10
		30	1234	17	40/5	10
5.	Глинистый раствор с добавкой крахмал + соли	0,5	1228	34	14/30	12
		30	1234	40	18/30	13
6.	Глинистый раствор с добавкой КМЦ-700 + соли	0,5	1228	37	13/30	11
		30	1234	45	20/30	13

Одновременно показатель вязкости достигает требуемых значений. Следует также указать на высокую седиментационную устойчивость мелового раствора с добавкой ПАА. Показатель суточного отстоя данного раствора равен нулю. Как видно из табл. 3, остальные добавки хим. реагентов не обеспечивают таких высоких показателей как меловой раствор, с добавкой полиакриламида. Лишь добавка крахмала может конкурировать с ПАА таким показателям, как фильтрационная способность и крахмал является дефицитным и дорогостоящим реагентом.

При добавлении негидролизованного полиакриламида в меловой раствор его стабилизацию можно объяснить следующим образом: так как мел в воде имеет слабый отрицательный заряд, а не гидролизованный полиакриламид – положительный, то имеют место интенсивные адсорбционные, а возможно и слабые хемосорбционные процессы,

приводящие к модификации меловой частицы. Из-за нейтрализации заряда меловых частиц при введении полиакриламида в начальный момент времени может иметь место агрегация меловых частиц (Aminov,1977). Однако, с течением короткого времени вследствие медленно протекающих процессов гидролиза раствор приобретает устойчивость за счет образования двойного электрического слоя на поверхности меловой частицы, стабилизированной полиакриламидом. Полиакриламид в процессе его гидролиза приобретает отрицательный заряд вследствие перехода группы NH_4^+ , несущей положительный заряд, в раствор. Повторное перемешивание мелового раствора приводит к разрушению первоначально образованных агрегатов и таким образом обеспечивается повышение его стабильности.

Следует при этом указать на несовместимость глинистого раствора и не гидролизованного ПАА. Так как в водном растворе глины заряжены отрицательно, а полиакриламид положительно, то при его введении должно уменьшаться размытие двойного электрического слоя, приводящее к агрегации глинистых частиц и, соответственно, к потере устойчивости всей системы.

С целью выявления устойчивости (степень диспергации) глин как континентального так и морского генезиса к солевой агрессии нами проведены очередная экспериментальная исследования. Для исследования диспергации глинистых пород в испытуемых фильтрах буровых растворов использовались методика, разработанная профессором Ш.М. Рахимбаевым (Raximbaev,1982). Так как глины морского и континентального происхождения отличаются друг от друга лишь содержанием поровых солей, то моделирование состава морских глин осуществлялось путем пропитки их в растворах солей соответствующего минералогического состава и концентрации. С этой целью навеска континентальной глины помещалась в сосуд, заливалась водой (контрольные образцы) и растворами хлористого магния, кальция и натрия (по 10% концентрации каждой) всего 30%. При периодическом перемешивании глина насыщалась раствором в течение суток при комнатной температуре, а затем подвергалась сушке до формовочной

влажности. Формирование образцов производилось в пресс-форме диаметром 20 мм и высотой 25 мм. Затем образцы помещались в специальный плоскоигласовый патрон для того, чтобы исключить контактирование его боковой поверхности с раствором; взаимодействие испытуемой глины контакт с раствором осуществлялось по торцом, а продолжительность эксперимента составляла 30 суток. В производственных условиях часто ствол скважины при бурении глинистых пород оставляли без крепления металлическими трубами в течение 20-30 суток. Следует отметить, что глинистый раствор был приготовлен в пресной воде, а меловой раствор добавлен 30% хлоридов натрия, кальция и магния. Результат эксперимента представлен в табл. 4.

Таблица 4

№ п/п	Тип раствора наименование химических реагентов	Содержание хим. реагентов в растворе, %	Диспергируемость (потеря веса керна) глинистых кернов, % в течение времени					
			10 сут		20 сут		30 сут	
			<i>K</i>	<i>M</i>	<i>K</i>	<i>M</i>	<i>K</i>	<i>M</i>
1.	Глинистый раствор с добавкой КМЦ	—	40	48	56	68	79	97
	– « – карбо-ПАЦ	1,0	30	34	48	50	60	75
	– « – Poli-PAS	0,5	28	31	45	49	58	66
	– « – ГПАА	0,5	24	28	43	46	55	65
	– « – декстрин	0,5	31	35	48	50	63	77
2.	Меловой раствор с добавкой КМЦ	—	23	28	41	45	54	65
	– « – карбо-ПАЦ	—	36	45	58	66	78	98
	– « – Poli-PAS	1,0	28	33	46	48	59	77
	– « – ГПАА	0,5	25	29	44	47	56	62
	– « – декстрин	0,5	23	26	40	44	53	60
	– « – ПАА	0,5	21	24	38	43	52	58
	– « – ПАА	0,5	31	36	49	51	58	69
		0,5	16	18	21	23	30	33

Примечание: K - континентальная глина; M-морская глина.

В результате экспериментов выявлено особенности поведения глин, обусловленной как природной генезиса, так и видом раствора. В одних случаях имеет место диспергация глин с помутнением растворов и равномерным повышением количество диспергированных частиц веса (Krysov и Kretsul, 2005), в других случаях диспергирование происходит кусками, и дисперсная среда не имеет помутнения. Последнее состояние системы характерно для взаимодействия пресноводных глин с минерализованными растворами.

Заключение

Результаты исследования убедительно доказала о преимуществе мелового раствора, стабилизированного 0,5 % ПАА, хотя в составе фильтрате присутствовала 30% поливалентные катионы Na, Ca⁺⁺ и Mg⁺⁺, на против глинистый раствор был приготовлен на пресной воде.

Таким образом, рассматривая взаимодействия глинистых пород с буровыми раствором, следует различать их химическую и электрокинетическую устойчивость. Поэтому для проводки скважин в условиях как континентальных, так и морского генезиса целесообразно использовать минерализованные буровые растворы содержащие поливалентные катионы.

Литература:

- Aminov A.M. Deep well drilling in complicated conditions. Monograph, –Tashkent.: 1992. –P. 75-77.
- Xodjaev A.R. Geology of Oil and Gas. /Publishing house. «Fan», Tashkent.: 1977.
- Axmedov K.S., Sataev N.K. Water-soluble polyelectrolytes for drilling. / Publishing house. «Fan», Tashkent.: 1982.
- Aminov A.R. Salt-resistant chalk solutions. /News of a higher educational institution. Oil and gas series./Baku, 1977. Release №1. –P. 27-28.
- Raximbaev Sh.M. About kinetics of water recovery of concentrated silicate suspensions. / Republic of Tajikistan, 1982, Tom. 15, №6. –P. 9-10.
- Krysov V.I., Kretsul V.V. Influence of drilling mud repression and time of contact with rocks on its filtration properties // Construction of oil and gas wells on land and at sea. – M.: 2005, №1. –P. 35-41.

XÜLASƏ

Təbaşir məhlullarının emalı üçün effektiv Reagent kimi hidrolizə olunmamış poliakrilamidin (PPA) seçimi

Ənvər Abdirəşidoviç RAUPOV
Energetika Nazirliyi, Daşkənd, Özbəkistan

Dilobar Kasimbekovna NAZARBEOVA
Daşkənd Dövlət Texniki Universiteti, Daşkənd, Özbəkistan

Dilnoza Kasimbekovna MUSAEVA
Daşkənd Dövlət Texniki Universiteti, Daşkənd, Özbəkistan

Fərqanə və Amudərya dağarası çökəkliklərin sahələrinin kəsiklərində gil süxurlarının əmələ gəlməsi şərtləri haqqında məlumat verilir. Gil əsaslı qazma məhlullarının minerallaşmanın dəyişməsinə yüksək həssaslığını nəzərə alaraq, quyuların qazılmasında buza davamlı tərkibə malik yuyucu mayenin istifadə edilməsinin zəruriliyi barədə izahatlar verilmişdir. Dispersiya mərhələsi qismində təbaşir suspenziyasından istifadə etmək tövsiyə olunur. Lakin, təbaşir suspenziyasının əhəmiyyətli bir mənfi cəhəti vardır – sedimentasiyaya dayanıqlığı zəifdir. Təbaşir suspenziyasının sedimentasiyaya dayanıqlığını artırmaq üçün hidrolizə edilməmiş poliakrilamid (PAA) ilə sabitləşdirilməsi təklif olunur.

Özbəkistanda quyuların qazılması şəraitində qazma məhlullarının parametrlərinin sabitləşdirilməsi üçün istifadə olunan gilin, təbaşirin və müxtəlif polimer reagentlərin zeta potensialının yüklülük işarəsi və ölçüsü müəyyən edilmiş, təbaşir məhlullarının duzlara və yüksək dərəcədə minerallaşmış lay sularına qarşı kinetik, çökmə və aqreqativ dayanıqlığının səbəbləri aşkar edilmişdir. PAA-nın, kəsiklərdə potensial qeyri-sabit gil süxurların və güclü minerallaşmış lay sularının olduğu quyuların qazılmasında gillərin şişməsinin qarşısını alan inhibitor kimi, digər reagentlər qarşısında mühüm üstünlüyü sübuta yetirilmişdir.

Експериментләр нәтижәсində гилләрін һәм тәбии генезис, һәм дә мәһлүлүн нөвү илә шәртләнән давраиш хүсүсиyyətлери мүйәййән едилмишдир. Бәзи һалларда, мәһлүлләрүн буланıqlıđı вә күтләнин даđılmıш һиссәцикләринин миқдарının еynı бәрәбәрликдә артması илә гилләрин даđılması (dispersiyası) баш verir, digər һалларда исә даđылма парчаларла баш verir вә даđылма мүйһити буланıқ олмур. Системин сон вәзиyyətи ширин су гилләринин минераллашmış мәһлүлләрлә қарşıлқılı тәсирини үчүн сәсиyyətидир. Filtratının тәркибиндә 30% Na, Ca⁺⁺ вә Mg⁺⁺ polivalent катионларın олдуđu, 0,5 % PAA илә сабитләшдирилmiş тәбәшир мәһлүлүнүн (gil мәһлүлү, әксинә, ширин су әсasında һазıрланmışдир) үстүнлүйү һаққında тәдқиқатın нәтижәлери verilmişдир.

Гилли сүхүрләрүн онларın кимйәви вә електрокинетик даванıqlıđını фәрқләндирән қазма мәһлүлү илә қарşıлқılı тәсирини нәзәрдән кеңирилmişдир. Buna гөрә дә һәм континентал, һәм дә дәниз генезисини шәraitиндә қуяларın кеңилмәси (дәринләшдирилмәси) polivalent катионлардан ибарәт минераллашдирилmiş қазма мәһлүлләрindən истифадә етмәк мәқсәдәуьгүндүр.

Аңар сөзләр: Zeta потенциалı; электролит, үкләмә ишәрәси; мәсму сабитлик; сабитлик

SUMMARY

Selection of Non-Hydrolyzed Polyacrylamide (PAA) as an effective Reagent for processing chalt solutions

Anvar Abdirashidovich RAUPOV

Ministry of Energy, Tashkent, Uzbekistan

Dilobar Kasimbekovna NAZARBEKOVA

Tashkent State Technical University,

Tashkent, Uzbekistan

Dilnoza Kasimbekovna MUSAEVA

Tashkent State Technical University,

Tashkent, Uzbekistan

Information on conditions of clay rock formation in sections of areas of Ferghana and Amu Darya intermountain depressions is presented. Given the high sensitivity of clay-based drilling fluids to the change in mineralization, the need to use a salt-resistant composition of washing fluid in drilling wells was explained. A chalk suspension is recommended as the dispersion phase. However, the chalk suspension has a significant drawback of poor sedimentation stability. To increase sedimentation stability of the Cretaceous suspension, it is proposed to stabilize with non-hydrolyzed polyacrylamide (PAA).

Determination of signs of charge and value of zette potential of clays, chalk and various polymer reagents used to stabilize parameters of drilling fluids in conditions of well drilling in Uzbekistan revealed the reasons of kinetic, sedimentic and aggregative stability of chalk solutions in relation to salts and highly mineralized reservoir waters. An important advantage of PAA over other reagents has been proven as an inhibitor of swelling-preventing clays when drilling wells in the sections of which potentially unstable clay rocks and highly mineralized formation waters are present.

As a result of experiments, the peculiarities of clay behavior due to both the natural genesis and the type of solution were revealed. In some cases, there is dispersion of clays with clouding of solutions and uniform increase in the amount of dispersed weight particles, in other cases, dispersion occurs in pieces, and the dispersed medium does not have clouding. The last state of the system is characteristic of the interaction of freshwater clays with mineralized solutions. The results of the study are presented on the advantage of a Cretaceous solution stabilized with 0.5% PAA, in which 30% polyvalent cations Na, Ca⁺⁺ and Mg⁺⁺ were present in the filtrate composition, opposite the clay solution was prepared on fresh water.

Interaction of clay rocks with drilling mud, which distinguishes between their chemical and electrokinetic stability, is considered. For this reason, mineralized drilling fluids containing polyvalent cations have been advantageously used to guide wells under conditions of both continental and marine genesis.

Keywords: Zeta potential; electrolyte, charge sign; aggregate stability; stability